

## BEISPIELE : KARTONVERSCHLUSSKLAMMER-DRAHT

**Beschreibung :** Rund- oder Flachdraht zur Herstellung starker Heftklammern zum Verschliessen von Kartonverpackungen.

**Stahlqualitäten :** Kohlenstoffgehalt 0,03 bis 0,10%.

**Festigkeit :** Runddraht : 550 bis 700 N/mm<sup>2</sup>.  
Flachdraht : 600 bis 800 N/mm<sup>2</sup>.

**Oberfläche :** - Verkupfert.  
- Stanox (liquor finish).

**Durchmesser :** Runddraht: 1,50 bis 1,64 mm.  
Flachdraht : 2,30 x 0,94 mm  
1,93 x 0,95 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage realisierbar



**Toleranz :** Runddraht : ±0,01 mm.  
Flachdraht : 2,30 mm<sup>+0.03</sup> x 0,94 mm<sup>= ±0.015</sup>.  
1,93 mm<sup>+0.02</sup> x 0,95 mm<sup>-0.04 ±0.015</sup>.

**Aufmachung :** Runddraht : - Kartonfässer à 220 kg  
Zu viert palettisiert.  
- Rosettenringe à 800 bis 1 100 kg.  
- Holzspulen à 1 000 kg

Flachdraht : - Brehmerringe J 55 à 55 kg  
- Spulen à 300 bis 500 kg.

	RUNDDRAHT			FLACHDRAHT		
	Kartonfässer	Rosettenringe	Holzspulen	Brehmerringe	Holzspulen	
Referenz		PC	RP 1000	J 55	RP 300	RGP 500
Drahtgewicht (Kg)	220	800 / 1 100	980	53	290	500
Ø Flansche (mm)	515	800	1 010	425	560	690
Ø Bohrung (mm)	/	350 / 400	80	350	56	100
Ø Innendurchmesser (mm)	325 (Zylinder)	/	637	358	296	371
Höhe. (mm)	700	800 / 860	539	100	336	380

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

**Drahtabwicklung :** Statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

**Wichtig :** Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

## CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT BP 21 - 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

[contact@conflandey-industries.com](mailto:contact@conflandey-industries.com)